

NÚCLEO AMORFO VS NÚCLEO ACERO AL SILICIO

AMORFO
260 S SA - 1

ACERO AL SILICIO
C - 120 - 27

1,4 T 60 Hz

1,7 T 60 Hz

Tipo	Potencia (KVA)	Pérdidas (W)	Peso (Kg)	Pérdidas (W)	Peso (Kg)
MONOFÁSICOS	15	18	69	58	53
	25	25	100	86	81
	75	58	235	186	170
	100	78	310	250	226
TRIFÁSICOS	75	54	230	174	152
	150	85	325	282	224
	300	154	550	516	318
	800	265	973	908	680