

GRANO ORIENTADO

Grado	Espesor (mm)	Pérdidas garantizadas		Polarización garantizada 800 A / m
		1.5 T / 60 Hz W / Kg	1.7 / 60 Hz W / Kg	
H-90-27	0,27	0,89	1,20	1,88
H-100-27	0,27	0,96	1,36	1,88
C-120-27	0,27	1,12	1,58	1,80
C-140-30	0,30	1,28	1,82	1,80

GRANO NO ORIENTADO

Grado	Espesor (mm)	Pérdidas garantizadas		Polarización garantizada 800 A / m
		1.5 T / 60 Hz W / Kg	1.0 / 60 Hz W / Kg	
M-470-50	0,50	5,90	2,73	1,74
M-600-50	0,50	7,53	3,42	1,76